

Publicatie: 2026-08-17
Ref dossier Stonefish: 2026-02773

A!LeX FastBest
Thomas Hellemans
Steenweg op Blaasveld 67a, 2801 Heffen

RAPPORT IDENTIFICATIE ASBEST

Opdracht: identificatie van asbest in bulkmateriaal met behulp van polarisatiemicroscopie
Methode: polarisatiemicroscopie, conform richtlijn HSG 248

Administratieve gegevens

Leveringsmethode	Zelf bezorgen aan labo
Datum bemonstering	2026-08-12
Bemonstering door	Door klant
Ref project klant	26215
Adres bemonstering	Hippodroomlaan 195, 1933 Zaventem
Aantal monsters	3
Ontvangst monsters	2026-08-17
Datum analyse(s)	2026-08-17
Analyse door	Tom Van de Sande (vrijgave door Tom Van de Sande)

Namens A&S Stonefish bvba,

Tom Van de Sande
Verantwoordelijke laboratorium

Ingrid Chalmet
Managing partner A&S Stonefish

Toelichting bij de bekomen resultaten:

Het labo doet geen uitspraak over de representativiteit van het monster voor de gehele toepassing. Door de heterogeniteit van bepaalde toepassingen is het erg belangrijk van een representatief staal te nemen om een vals negatief resultaat te vermijden. Indien er asbestvezels worden aangetroffen zal het resultaat vermelden welke asbestsoort(en) werd(en) aangetroffen.

Indien er geen asbestvezels werden geïdentificeerd, zal het rapport 'niet gedetecteerd' vermelden. Dit noemen we een negatief analyseresultaat. Een negatief analyseresultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest, beneden de detectielimiet van 0,1 m/m% van de analysemethode, niet uit; Een negatief analyseresultaat sluit de aanwezigheid van vezels met een diameter < 1 µm niet uit. In dit geval is een analysemethode met een lagere detectielimiet aangewezen (bv. EDX). Dit zal in de opmerkingen bij het monster vermeld worden; Een negatief resultaat wordt ook gerapporteerd, indien er geen eenduidige identificatie mogelijk is. In dit geval is een analysemethode met een lagere detectielimiet aangewezen (bv. EDX). Dit zal in de opmerkingen bij het monster vermeld worden. Een negatief analyseresultaat van verf, lijm en materialen waarvan het bindmiddel bestaat uit gips of kalk wordt steeds pas bekomen na het nemen en onderzoeken van 2 willekeurige grepen onder de PLM-microscopie in een geschikte RI-vloeistof; zoals ook voorgeschreven door de HSG 248.

ANALYSERESULTATEN

Resultaten bekomen in de hoedanigheid van laboratorium erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg				
Ref Monster Klant	Ref Monster Stonefish	Beschrijving (en locatie) monster	Resultaat analyse Aanwezigheid asbest	Opmerking
M01	M90682	Pleister muren Hoofdgebouw	Niet gedetecteerd	/
M02	M90683	Pleister muren Bijgebouw	Niet gedetecteerd	/
M03	M90684	Onderdakplaten Hoofdgebouw	Chrysotiel	/
Einde resultaten bekomen in hoedanigheid van laboratorium erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg				

Dit rapport mag enkel in zijn geheel worden overgenomen. Het overnemen van bepaalde delen ervan is enkel toegelaten mits de voorafgaande toestemming van A&S Stonefish bvba. Dit rapport heeft enkel betrekking op de analyses uitgevoerd op de stalen die op het aangegeven tijdstip werden bemonsterd of ontvangen.