

Order: E-24-066114
Datum ontvangst: 08/11/2024
Rapport datum: 13/11/2024
Status: Voorlopig rapport

BLENT BVBA
Vrasenenstraat 164
9100 Sint-Niklaas
België

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-24-066114/01	A3 Leien
E-24-066114/02	A4 Slib

Resultaten

E-24-066114/01	A3 Leien
Matrix:	Asbestverdacht materiaal
Datum monstername: ^(k)	05/11/2024
Bemonstering door: ^(k)	Erkend monsternemer
Locatie monstername: ^(k)	Gaverlandstraat 186, 9120 Beveren
Verpakking:	Plastic verpakking
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Asbest (aan/afwezig)	Aanwezig			
SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896				
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Analyse uitgevoerd onder erkenning FOD WASO.			Startdatum: 12/11/2024	

amosiet	Afwezig
actinoliet	Afwezig
tremoliet	Afwezig
crocidoliet	Afwezig
chrysotiel	Aanwezig
anthophylliet	Afwezig

SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896
 Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Analyse uitgevoerd onder erkenning FOD WASO. Startdatum: 12/11/2024

Asbest	Asbest gedetecteerd
SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896	
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Startdatum: 12/11/2024	

Hechtgebondenheid	Hechtgebonden	
geschat % amosiet (informatief)	<0.1	% m/m
geschat % actinoliet (informatief)	<0.1	% m/m
geschat % tremoliet (informatief)	<0.1	% m/m
geschat % crocidoliet (informatief)	<0.1	% m/m
geschat % chrysotiel (informatief)	10-15	% m/m
geschat % anthophylliet (informatief)	<0.1	% m/m

SOP: LE-LEM-7000-A (Q-E) - Norm: NEN 5896
 Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Startdatum: 12/11/2024

E-24-066114/02

A4 Slib

Matrix: Asbestverdacht materiaal
Datum monstername: (k) 05/11/2024
Bemonstering door: (k) Erkend monsternemer
Locatie monstername: (k) Gaverlandstraat 186, 9120 Beveren
Verpakking: Plastic verpakking
Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Asbest (aan/afwezig)	Aanwezig			
SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896				
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Analyse uitgevoerd onder erkenning FOD WASO.			Startdatum: 13/11/2024	

amosiet Afwezig
actinoliet Afwezig
tremoliet Afwezig
crocidoliet Afwezig
chrysotiel Aanwezig
anthophylliet Afwezig

SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Analyse uitgevoerd onder erkenning FOD WASO. Startdatum: 13/11/2024

Asbest Asbest gedetecteerd

SOP: LE-LEM-7000-A (NQ-E) - Norm: NEN 5896
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Startdatum: 13/11/2024

Hechtgebondenheid niet-hechtgebonden
geschat % amosiet (informatief) <0.1 % m/m
geschat % actinoliet (informatief) <0.1 % m/m
geschat % tremoliet (informatief) <0.1 % m/m
geschat % crocidoliet (informatief) <0.1 % m/m
geschat % chrysotiel (informatief) 0.1-2 % m/m
geschat % anthophylliet (informatief) <0.1 % m/m

SOP: LE-LEM-7000-A (Q-E) - Norm: NEN 5896
Methode: Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie. Startdatum: 13/11/2024

Dr. Tom Benijts
Operationeel directeurLegende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.